

## Tehničke informacije

# AQUALUX LAZURA

**Transparentni premaz za drvo na bazi vode**



**opis proizvoda:** AQUALUX LAZURA je vodorazvodivi transparentni premaz za zaštitu i dekoraciju drva. Sadrži visokokvalitetnu akrilnu smolu, pigmente postojane na svjetlost, aditive i vodu.

**područje namjene:** AQUALUX LAZURA u boji služi za zaštitu i dekoraciju svih vrsta drva, za unutarnje i vanjske radove. Bezbojna AQUALUX LAZURA se ne treba primjenjivati kao samostalni premaz za vanjske radove!

AQUALUX LAZURE mogu se međusobno miješati da se dobije željena nijansa. Za objekte koji će biti izloženi atmosferilijama, prije nanošenja AQUALUX LAZURE poželjno je nanijeti AQUALUX LAZUR BASE, osnovni premaz, koji štiti drvo od plijesni, glijivica i algi.

**asortiman proizvoda:** Proizvodi se u sljedećim nijansama: 01 bijeli, 02 bezbojni, 03 jela, 04 bukva, 05 hrast, 06 bor, 07 ariš, 08 mahagonij, 09 tik, 10 zelena, 11 maslina, 12 orah, 13 palisander, 14 ebanovina.

**svojstva proizvoda:** Proizvod je:

Ekološki prihvativljiv

Štiti drvene površine od vanjskih utjecaja

Sadrži UV filtere

Sadrži vodoodbojne dodatke

Netoksičan

Nezapaljiv

**razrjeđivač:** Razrjeđivanje nije potrebno

**izgled premaza:** Svilenkasto sjajan

**izdašnost:** 8 – 13 m<sup>2</sup>/l površine u 1 sloju, ovisno o načinu nanošenja i o debijini premaza.

**gustoća:** 1,03 - 1,06 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)

**viskozitet:** 35 – 60 s (DIN 4, 20 °C) (HRN EN ISO 2431:2019)

**sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS):**

HOS: A(d) 130 g/l; maks. 40 g/l (HRN EN ISO 11890-1:2008)

**uvjeti rada:** Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %.

**priprema podloge:** Prije upotrebe AQUALUX LAZURU treba dobro promiješati! Stare lazurne premaze prije obnavljanja treba lagano prebrusiti brusnim papirom i dobro otprašiti.

**način nanošenja:** Na suhu, čistu i otpaćenu podlogu nanosi se nerazrijeđena kistom, valjkom ili prskanjem. Preporuča se nanijeti 2 – 3 premaza, ovisno o vrsti i kvaliteti drveta te željenom intezitetu nijanse. Sljedeći sloj može se nanijeti nakon 1 – 2 sata, tj. kad je prethodni premaz suh. Ukoliko su prisutni metalni dijelovi na objektu koji se boja potrebno ih je premazati Aqualux temeljnom bojom za metal. Odmah nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti, a alat oprati vodom!

Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svetlost tehničkom savjetniku.

## Tehničke informacije

### AQUALUX LAZURA

#### *Transparentni premaz za drvo na bazi vode*



<b>sušenje premaza:</b>	Potpuno suh: 4 h.
<b>međupremazni interval:</b>	2 – 3 h/20 °C, uz 65% relativnu vlažnost zraka i dobру ventilaciju.
<b>skladištenje:</b>	Skladištitи u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
<b>postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:</b>	Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.
<b>rok valjanosti:</b>	U neotvorenoj ambalaži 60 mjeseci od datuma proizvodnje.
<b>napomena:</b>	Proizvod nije zapaljiv! Proizvod ne smije smrznuti! Prije upotrebe, proizvod dobro protresti!
<b>certifikati:</b>	Za svaku proizvodnu šaržu, dostavlja se odgovarajuća dokumentacija.
<b>kontrola kvalitete:</b>	Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svetlost d.o.o.
<b>opće napomene:</b>	Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i skustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobođaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici <a href="http://www.chromos-svetlost.hr">www.chromos-svetlost.hr</a> ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.
listopad, 2021.	Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia; Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

