

Tehničke informacije

BRAVO KREATIV

Periva boja za unutarnje zidove za pisanje kredom



| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------|--|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| opis proizvoda: | Visokokvalitetna boja za unutarnje zidove na bazi disperzije polimera u vodi, posebno otporna na habanje, koja stvara čvrst i elastičan film. Nakon sušenja prikladna je za pisanje kredom. Obojene površine su posebno otporne na habanje te se mogu prati mekom, vlažnom krpicom. Može se kombinirati u sustavu s temeljnom magnetnom bojom <i>Bravo magnetic</i> , čime se postižu magnetska svojstva i perivost završnog suhog filma. | | | | | | | | | |
| područje primjene: | Omogućuje pretvaranje zidnih i drvenih površina u ploču za pisanje kredom. Nije namijenjen za ploče u školama. | | | | | | | | | |
| asortiman proizvoda: | Proizvodi se u crnoj i zelenoj boji, moguće i ostale nijanse na upit kupca. | | | | | | | | | |
| razrjeđenje: | Ne razrjeđuje se. | | | | | | | | | |
| potrošnja: | 500 ml za 4 m ² u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge. | | | | | | | | | |
| sadržaj suhe tvari: | 55–60 % (HRN EN ISO 3251). | | | | | | | | | |
| gustoća: | 1,25–1,35 kg/l (HRN EN ISO 2811-1). | | | | | | | | | |
| viskozitet: | 3000–5000 cPa (HRN EN ISO 2555). | | | | | | | | | |
| sadržaj hlapivih organskih spojeva: | A(a), 30 g/l; maks. 2 g/l (HRN EN ISO 11890-1). | | | | | | | | | |
| tehnički podaci prema HRN EN 13300: | <table border="1"> <tr> <td>Maksimalna veličina čestica (HRN EN ISO 1524)</td> <td>Fina < 100 µm</td> </tr> <tr> <td>Klasa otiranja na mokro (HRN EN ISO 11998)</td> <td>Razred 1</td> </tr> <tr> <td>Pokrivnost (HRN EN ISO 6504-3)</td> <td>Razred 1 uz deklariranu izdašnost</td> </tr> <tr> <td>Stupanj sjaja (HRN EN ISO 2813)</td> <td>Svilenkasto mat</td> </tr> </table> | | Maksimalna veličina čestica (HRN EN ISO 1524) | Fina < 100 µm | Klasa otiranja na mokro (HRN EN ISO 11998) | Razred 1 | Pokrivnost (HRN EN ISO 6504-3) | Razred 1 uz deklariranu izdašnost | Stupanj sjaja (HRN EN ISO 2813) | Svilenkasto mat |
| Maksimalna veličina čestica (HRN EN ISO 1524) | Fina < 100 µm | | | | | | | | | |
| Klasa otiranja na mokro (HRN EN ISO 11998) | Razred 1 | | | | | | | | | |
| Pokrivnost (HRN EN ISO 6504-3) | Razred 1 uz deklariranu izdašnost | | | | | | | | | |
| Stupanj sjaja (HRN EN ISO 2813) | Svilenkasto mat | | | | | | | | | |
| uvjeti rada: | Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +5 °C, a manja od +30 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 80 %. Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme vezivanja te mogu neravnomjerno promijeniti nijansu. Visoke temperature ljeti skraćuju otvoreno vrijeme rada materijala. | | | | | | | | | |
| priprema podloge: | Podloga mora biti potpuno suha, glatka, čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja, plijesni i ostalih stranih tijela. Prije svakog bojenja podlogu je potrebno pregledati i utvrditi njezino stanje. Sve slabo vezane dijelove podloge i starih premaza je potrebno ukloniti do zdravog dijela. Nastale neravnine, ovisno o njihovoj dubini, zapuniti prikladnim sanacijskim žbukama ili izravnati masama za izravnavanje. Nove podloge od vapneno-cementnih žbuka moraju se sušiti minimalno 14 dana, mase za izravnavanje minimalno dan po milimetru debljine, a nove betonske podloge minimalno mjesec dana. Na drvene podloge obavezan nanos dva sloja <i>Aqualux temeljne boje za drvo</i> . Podloge zaražene plijesni tretirati biocidnom otopinom <i>Algenon</i> ili <i>Algenon Plus</i> , zatim očistiti pomoći krpe ili četke i otopine univerzalnih sredstava za čišćenje. U prostorije s većim koncentracijama vlage u boju dodati biocidno sredstvo <i>Algenon IN PROTECT</i> . Najučinkovitije rješenje protiv nastanka plijesni je uklanjanje uzroka njihova nastanka (redovito prozračivanje, izoliranje hladnih mostova, uklanjanje izvora | | | | | | | | | |

Tehničke informacije

BRAVO KREATIV

Periva boja za unutarnje zidove za pisanje kredom



| | |
|---|---|
| | <p>nastanka vlage, hidroizolacija...). Masne i jako zaprljane dijelove oprati otopinom <i>Kalijevog sapuna</i>. Sjajne i vodoperive premaze potrebno je prethodno nahrapaviti brusnim papirom. Nove podloge premazati impregnacijom <i>Simpra universal primer</i>, a prilikom prebojavanja starih premaza intenzivnih nijansi potrebno je nanijeti međusloj nanosom <i>Simpra grundmix primer</i> u nijansi približnoj nijansi završnog sloja.</p> |
| priprema i aplikacija materijala: | <p>Materijal promiješati u originalnoj ambalaži. Nanosi ličilačkim kistom, kratkodlakim krznenim odnosno tekstilnim soboslikarskim valjkom (dužina dlaka iznosi 10–12 mm) ili u dva do tri sloja. Slijedeći sloj se nanosi tek kad je prethodni potpuno suh. Na jednu plohu nanositi proizvode iz iste proizvodne šarže. Različite proizvodne šarže, kao i proizvode nijansirane u Top Mix sustavu potrebno je egalizirati prije upotrebe. Za upotrebu pripremiti količinu proizvoda koja je dovoljna za obradu jedne plohe, ostatak čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Kod upotrebe valjka koristiti primjerenu mrežu za cijeđenje. Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi i tragovi valjka ili četke, savjetujemo nanošenje „mokro na mokro“, bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba površine. Naknadni popravci nisu dozvoljeni. Preporučujemo prvo nanos boje uz rubne dijelove zidova sa četkom, zatim nanos boje valjkom uz izjednačavanje spoja. Bilo kakvo popravljanje materijala tijekom izvođenja radova nije dozvoljeno (razrjeđivanje, dodavanje koloranata i sl.). Odmah nakon završetka radova alat oprati vodom. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi. Za sve nedoumice, molimo obratiti se prodajno-tehničkom savjetniku tvrtke Chromos-Svjetlost.</p> |
| sušenje premaza: | <p>Međupremazni interval 4–6 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %). Potpuno sušenje premaza 6–12 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %). Ovisno o vremenskim uvjetima navedeni period se može produžiti. Po površini se može pisati 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja.</p> |
| mjere sigurnosti: | <p>Potrebno je pridržavati se općih pravila za građevinske radove. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitnu opremu. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.</p> |
| transport i skladištenje: | <p>Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 °C do +30 °C. U zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja.</p> |
| rok valjanosti: | <p>U neotvorenoj ambalaži 1,5 godina</p> |
| postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom: | <p>Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.</p> |
| kontrola kvalitete: | <p>Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim standardima. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o.</p> |
| opće napomene: | <p>Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti nijansu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena. Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je kontaktirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na</p> |

Tehničke informacije

BRAVO KREATIV

Periva boja za unutarnje zidove za pisanje kredom



eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.

ožujak, 2023.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

